



výrobce: HLINĚNÝ DŮM

Marek Vlček

Lysovice 33, okres Vyškov

PSC 682 01

IČO : 723 28 631

08

EN 998-1

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP)

Hliněná malta HRUBÁ

Objemová hmotnost 1770 kg/m³

Pevnost v tlaku 1,7 MPa

Pevnost v tahu za ohybu 0,8 MPa

Přídržnost na nepálené cihle 0,24 MPa

Přídržnost na pálené cihle 0,20 MPa

Reakce na oheň: Třída A1