

Tierrafino LUSTRO

Popis	Tierrafino LUSTRO je bezrospouštědlový, přírodní, dekorativní, lesklý jílový štuk, na zdi, stropy a dřevěný nábytek v interiérech. LUSTRO se nanáší zednickou lžící, štětkou nebo válečkem a jednoduše se vyleští do lesku plastikovým hladítkem. LUSTRO je otevřený vlhkosti a pomáhá její regulaci. LUSTRO je antistatický.
Barvy	8 základních barev se mohou míchat mezi sebou a vytvářejí nové barvy. Dover White, Delphi White, Roman Ochre, Nassau Orange, Ayers Rock, Iquitos Green a Gomera Grey. Paleta barev se může donekonečna rozšiřovat mícháním s Tierrafino pigment a dalšími pigmenty.
Vlastnosti	Tierrafino LUSTRO má lehký zápach amoniaku, který po uschnutí zmizí. Díky své konzistenci lze prakticky nanést bez zanechání kapek. Nepoužívejte na místech, která jsou v přímém kontaktu s vodou.
Podklady	Stálesuché, absorpční, bez mastnoty a prachu. Ošetřete hladké a vícebarevné podklady Tierrafino contact fine , jemně granulovaným základem. MDF, lakované dřevo, masonit, umělá hmota a tadelakt považujeme za hladké podklady a musí se ošetřit contact fine . Protože se LUSTRO nanáší v tenké vrstvě, textura podkladu zůstane viditelná. Chcete-li vytvořit hladký a připravený podklad, použijte Tierrafino Kalk nebo Tierrafino Base .
Podmínky	Teplota vzduchu a podkladu musí být nejméně +5°C.
Míchání	Tierrafino LUSTRO je připravený k přímému použití.
Použití (aplikace)	LUSTRO nanášíme zednickou lžící, štětkou nebo válečkem. Přímou aplikaci vytváříme požadovanou texturu/design, který se zdůrazní dalším nátěrem. Neleštěte první vrstvu do lesku, nechte ji uschnout. Po vysušení naneste druhou tenkou vrstvu a nechte ji usadit. Můžete nanést i třetí vrstvu a nechat ji usadit. Během sušení leštěte pravidelně povrch plastikovým hladítkem. Lesk se objeví v určitém stupni sušení. Když LUSTRO ukáže první suché body, vyleštěte povrch kuličkou vytvořenou z igelitového sáčku nebo měkkou leštící látkou.
Zakončení	Tierrafino LUSTRO má jemný vysoký lesk sám o sobě. Aby jste vylepšili lesk a ochránili nechráněná místa, naneste Tierrafino wax . Neošetřené LUSTRO můžete lehce znečistit červeným vínem nebo kávou.
Rozšíření barev	Nechte suchý práškový pigment za pravidelného míchání minimálně 24 hodin nasáknout, předtím než přidáte do LUSTRO.
Spotřeba	Přibližně 0,25 l/m ² na aplikaci 0,3 mm vrstvy. Ve většině případech jsou 2 aplikace dostačující. Spotřeba je vyšší, pokud používáte na vysoce absorpční podklady.
Doba sušení	Za normálních podmínek (teplota vzduchu +20°C a 60% vlhkost vzduchu), je LUSTRO suché mezi 2 – 6 hodinami. Vytvrdne za 2 dny.
Ředidlo	Voda. Ředte max. 5% vodou.
Trvanlivost	Jednou otevřený, musí být Tierrafino LUSTRO spotřebovaný do 6 týdnů.
Složení	Jíl, písek, křída, vápno, karnabový vosk, celulózové pojivo, škrob, konzervant, anti-zpěňovač, změkčovač vody, oxid titaničitý (pouze v Dover White), voda. Díky přírodnímu charakteru použitých jílových pigmentů se mohou objevit jemné odlišnosti odstínů v různých dávkách jedné barvy.

Tierrafino LUSTRO

Bezpečnostní pokyny	Vyhněte se přímému kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy), noste ochranné brýle.				
Skladování	Suchá a chladná místa, ale nesmí mrznout.				
Balení	0,75 l plechovky a 5 l kbelíky.				
Tabulka podkladů	Podklad	Adheze	Krycí schopnost	Rada	contact fine
	Kamenná deska/suchá zed'/sádrokarton	****	****		
	Kamenná deska s čerstvou sádrovou omítkou	****	****		
	Čerstvá vápená omítka	****	*****		
	Beton (hladký povrch)	*****	****		
	Aquapanel Knauf	*****	****		
	Fermacell	*****	****		
	YTONG	*****	***		
	Cihla pálená	***	***		
	Masonit	*	***	Smirkový papír	X
	MDF	***	****	Smirkový papír	X
	Lakované dřevo (smrk)	*	**	Smirkový papír	X
	Neopracované dřevo (řezivo)	*****	***		
	Triplex/multiplex (neopracovaný)	*****	***		
	Jílová omítka	****	****		
	Základní jílová (hliněná) vrstva	****	****		
	Jílová (hliněná) deska	****	*		X
	Červená základní omítka	****	***		
	Tadelakt	**	**	Smirkový papír	X
	Umělá hmota	*	*	Smirkový papír	X
Kov	*	*	Smirkový papír	X	
Krabice (karton)	****	***			
Latex	***	***		X	
Tapeta	***	***		X	

Tierrafino LUSTRO

Tabulka podkladů	Popis hodnot adhezní a krycí kapacity:		
	*	Velmi slabá	3-4 vrstvy Tierrafino LUSTRO
	**	Slabá	3 vrstvy Tierrafino LUSTRO
	***	Normální	2 vrstvy Tierrafino LUSTRO
	****	Dobrá	1-2 vrstvy Tierrafino LUSTRO
	*****	Velmi dobrá	1-2 vrstvy Tierrafino LUSTRO
<p>Tyto hodnoty se týkají neopracovaných podkladů. Po ošetření Tierrafino contact fine mají všechny podklady průměrně stejnou adhezní **** a krycí kapacitu ****.</p> <p>Krycí kapacita závisí na kontrastu mezi světlou a tmavou barvou v podkladu a na kontrastu mezi podkladem a barvou použitého LUSTRO. Tmavé podklady potřebují více vrstev bílého LUSTRO, aby kryly, než rovnoměrně bílé podklady. Všechny světlé podklady potřebují více vrstev LUSTRO Gomera Grey než tmavé podklady.</p>			
<p>Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.</p>			