

ZÁKLADNÍ OLEJ

Grundieröl



Barvy
z přírodních
a
nejedovatých surovin

Informace o výrobku
300.6, 301 - 304

Všeobecně:

Dříve než je na neošetřené dřevo nanesen první nátěr, mělo by být natřeno základním olejem. Nejznámějším základním prostředkem před vznikem průmyslu vyrábějícího barvy byla směs s olejem. Jednalo se o směs fermeže z lněného oleje a terpentinového oleje. Tímto byl ošetřen každý savý podklad, protože se dostala velmi hluboko do podkladu a utěsnila póry. Jako u všech svých výrobků je firma Kreidezeit toho názoru, co se po staletí osvědčilo, nemohlo být špatné. Proto je vyráběn základní olej firmy Kreidezeit převážně z fermeže z lněného oleje a z Balzámového terpentinového oleje.

Oblast použití:

K základnímu nátěru neošetřených druhů dřev s velkými póry jako např. smrk, borovice, olše, topol, buk. Ale také k základnímu ošetření cementové omítky, korku, přírodního kamene, vápenné malty, hlíněné omítky nebo sádry. Základní olej lze použít na vnější i vnitřní nátěry. Zejména se hodí jako základní nátěr na nábytek, pracovní desky, dřevěná opláštění, okna, dřevěná bednění atd.

Vlastnosti:

Základní olej je schopný difuze a téměř zabraňuje pronikání špíny a vody. Proniká hluboko do otevřených pórů podkladů a dosahuje velmi dobrého spojení s dalším nátěrem. Jako následující nátěry jsou vhodné výhradně nátěry umožňující difuzi. Kromě těchto vynikajících technicko-malířských vlastností má základní olej ekologickou výhodu, neboť je vyráběn z obnovitelných přírodních surovin.

Složení:

Lněný olej, dvakrát rektifikovaný Balzámový terpentinový olej, kolophoniumglycerinester, „Holzöl-Standöl“, bezolovnaté zasychací látky.

Podmínky pro aplikaci:

Podklad by měl být suchý, čistý a savý. Základní olej se používá nezředěný. Nanášení se provádí štětcem, válečkem, stříkáním nebo ponorem. Je třeba se vyvarovat přebytkům nebo je odstranit po době působení cca. 20 minut. Teplota při aplikaci min. 10°C.

Doba zasychání:

15 – 24 hodin při 20°C. Čím více je podklad schopný sát, tím více se spotřebuje základního oleje, a tomu odpovídají doby zasychání. I když se zdá, že ošetřený základ je již suchý, není jisté, že již proschnul. Na neúplně proschlém podkladě nemohou dobře zasychat ani následující nátěry založené na lněném oleji. Zbytečně dlouho zůstávají lepivé.

Spotřeba:

Podle savosti podkladu cca. 10 m²/litr.

Velikost balení:

Výrobek č. 300.6	0,75 l
Výrobek č. 301	2,5 l
Výrobek č. 302	5 l
Výrobek č. 303	10 l
Výrobek č. 304	20 l

Ceny jednotlivých balení – dle ceníku.

Podmínky skladování:

Základní olej se uchová po několik let, je-li skladován v chladu a suchu, chráněn před mrazem a vzduchotěsně uzavřen.

✍ Pokyny:

Díky obsahu lněného oleje existuje nebezpečí samovznícení nasycených hadrů!

Nasáté nanášecí tkaniny a hadry na čištění je tudíž třeba sušit ve volném prostoru nebo uchovávat v uzavřené, nehořlavé nádobě (skleněné nebo plechové). Při práci je zapotřebí dobře větrat a nepoužívat otevřený oheň.

Zbytky nevylévat do odpadu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Identifikace nebezpečnosti

N – Nebezpečné pro životní prostředí



Xn – zdraví škodlivé



Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost