

Omítka štuková - JEMNÁ



Druh výrobku: průmyslově vyráběná omítková směs mírně vlhká
Složení: přírodní písky a jílová hlína, bez dalších přísad
Vyrobeno: v České republice
Použití: Vnitřní omítka s pozitivními ekologickými vlastnostmi, vhodná k omítání nasákových stavebních konstrukcí všeho druhu.

Technické údaje:

pevnost v tlaku (35 dní)	1,2 N/mm ²
pevnost v tahu ohybem (35 dní)	0,5 N/mm ²
maximální zrnitost	0,9 mm
vlhkost	3-7%
objemová hmotnost	1810 Kg/m ³
spotřeba vody	17-23 l/100kg
spotřeba materiálu	cca 6 kg / m ² / 3 mm
vydatnost	cca 16 m ² / 100 kg / 3 mm
tloušťka omítky	2 – 3 mm

Způsob dodávky: BIG BAG - 1000 kg
BIG BAG - 500 kg
Pytel - 33 kg

Skladování: v suchu nebo přikryté plachtou na dřevěném roštu, skladovatelnost není omezena

Bezpečnost práce: omítka neobsahuje zdraví škodlivé složky. Při zasažení očí vyplachovat vodou, při požití zapít vodou, kontakt s pokožkou je možný a dermatologicky prospěšný.

Zpracování: **Podklad:**
Podkladem pro omítku štukovou - JEMNOU je úplně vyschlá vrstva jádrové hliněné omítky HRUBÉ nebo ORGANIKY, u třívrstevných omítek taky stěrka ORGANIKA s vloženou armovací tkaninou. Podkladní vrstvu před aplikací štuku zbavíme prachu, případně větší vysychací praskliny zastěrkujeme omítkou JEMNOU.

Míšení:

Omítka štuková - JEMNÁ se může mísit pomocí ručního elektrického mísidla nebo ve standardní stavební bubnové míchače. Přidáme odpovídající množství vody.

Nanášení:

Omítka štuková – JEMNÁ se nanáší ručně nebo strojní omítačkou na připravený podvlhčený podklad. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 0,3 cm. Natahuje se stíradlem (hoblem) a dále se zpracovává různými druhy filců a hladítek dle požadovaného konečného povrchu. Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a vysychání nesmí klesnout pod 5 °C.

Poznámka: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20±2) °C a (65±5) % relativní vlhkosti vzduchu.

